

Bảng So Sánh Mác Thép Thế Giới
(Special Steel Grades Comparision Table)

Material	JIS	SeAH (POSCO)	DIN	ASTM (AISI)	Hitachi	Daido	Nippon Koshuha	Sanyo	Assab	Kind & Co	Bohler	Russia	Groditz	Thyssen	HRC
Cold Working	SKD11	DuMAC 11	1.2379	D2	SLD	DC11	KD11	QC11	Assab XW-42	CH16V	K110	X12M	1.2379	D-91	Min 58
		DuMAC PRO			SLD-I		(KD11S)	QCM7							
		DuMAC MAX			SLD Magic	DC53 (DuMAX DK)		QCM8	Assab88	PM-823 ESR	K340				
Hot Working	SKD61	DuRAH 61	1.2344	H13	DAC	DHA1	KDA1	QD61	Assab 8407 2M	USD	W302	4X5M1C	1.2344	T-24	Min 50
		DuRAH PRO			DAC-P	DHA-World	(KDA1S)	QD61P		USD-ESR					
		DuRAH MAX			DAC-M	DH31EX		QDN	Dievar	TQ1					
	SKD61 + S		1.2347	H13+SM	FDAC	DH2F			ORVAR					T-27	
			1.2367 ESR	H13M	DAC55	DH31 - S		QDX	QRO-90	RPU-ESR					
	SKD62	SKD62		H12				QD62							
	SKT4	SKT4	1.2714	L6	DM	GFA	KTV	SKT4	SOMDIE				1.2714		Min 38
High Speed		SKT4V			YHD28	GF78									
	SKH51	M2	1.3343	M2	YXM1	MH51		QH51	HSP41		W500				Min 64
	SKH55			M36	YXM4						S600		1.3343		>65
	SKH57			M42	XVC50										>65
	SKH40				HAP40	DEX40			ASP30		S590				>67
Oil Setting Tool Steel					HAP10	DEX20			ASP23		S790				>67
	SKS3	SKS3	1.2510	O1	SGT	GOA	KS3	QKS3	DF3			9XC		K460	Min 60
High Carbon Tool Steel	SKS93	SKS93	1.2842	A2	YCS3	YK30		QK3M							<62
	SK3	SK3	C105W1	W1	Y11	YK3			BW1B						<62
	SK4	SK4				YK4									
	SK5	SK5	1.1625		SK5	SK5	SK5		K100		K980				
Plastic Mold	P1	CSP1	1730/1740	1050 Mod	HIT - 81	PDS1			UHB11					P-71	<60
	P3	CSS27P25	1.7225	4140 Mod	HIT - 82	PDS3			HOLDAX					P-73	<55
	P20	TP4	1.2311	P20	HPM7	PX5	PlasMold20		IMPAX		W330			P-75	~30
	P20+Ni	TP4M	1.2738	P20+Ni	HPM Magic	PAC5000			718H/H				XPM VD		~30
	P20+Ni	TP4M+ S	1.2738	P20+Ni	HPM Magic	PAC5000			718H/H				XPM VD		~30
	P20hh	TP4MHH	1.2738 HH	P20hh					740				1.2738 HH	P-79	~30
	P21	SMAT F	1.2796 ESR	P21	CENA1	NAK80			NIMAX ESR	GSF-ESR	M200			K-88	~40
	P20+Ni	SMAT E			CENA G	NAK55			NIMAX				XPM ESR		~40
Stainless Tool Steel	SUS420J2			420 Mod											
	SUS420F	SMAT V	1.2083ESR	420F	HPM38	S-STAR			STAVAX	PCV-ESR	M300				
	SUS440C	SUS440C	1.2083	440C	HPM7				RAMAXS					K-83	<54
	SUS630	SUS630	1.4028	PSL	440C	PD742		PSL	ELMAX		N695			K-81	<55
Structural Steel	S45C	S45C	1.1191	1045	S45C	S45C	S45C							CK45	
	S50C	S50C	1.1206	1050	S50C	S50C	S50C		760		CM5				
	SCM440	SCM440	1.7225	4140	SCM440	SCM440	SCM440		709		V320				
	SNCM439	SNCM439	1.6582	4340	SNCM439	SNCM439	SNCM439		705		V155				
Hardened Steel by adding Carbon	SCM415	SCM415	1.7262	5115	SCM415	SCM415	SCM415								
Mild Steel	SS400	SS400			SS400	SS400	SS400				Ms				
Roll Material		CSR-12													
		CSR-2													
		CSR-5													
Flame Hardening		CSS23F85			HMD5	GO5	FH-5								

Thông tin thêm xin vui lòng liên hệ:

Công ty TNHH Thép Đặc Biệt Phương Trang TMS.

Hà Nội, ngày 15/08/2025

(đã duyệt)

Địa chỉ NM: Lô CN-40.1 KCN Thuận Thành II, xã An Bình, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

Sdt 024 3212 1766, Fax 024 3212 1767. Hotline: 0989 831 595.

Email: sales01@thepphuongtrang.com, Website: www.thepphuongtrang.com.